

Minerální obkladové panely MineCore

Rychlá, čistá a nehořlavá alternativa keramických obkladů.

100% voděodolné • Bez PVC • Bez formaldehydu



Pro moderní výstavbu bez mokrých procesů.

HLAVNÍ BENEFITY



Rychlá montáž

Instalace bez spárování, bez prachu a bez mokrých procesů. Zkrácení doby realizace až o 70 %.



Požární odolnost A2-s1,d0

Nehořlavý minerální materiál vhodný pro bytové i veřejné stavby.



Digitální tisk ve vysokém rozlištění

Realistické dekory mramoru, betonu i kamene.



Antibakteriální a odolné proti plísním

Bezpečné řešení do prostor s vysokou vlhkostí.



100% voděodolné

Vhodné pro sprchy, koupelny, wellness, kuchyňské zástěny i komerční prostory.



Bez PVC, bez formaldehydu

Přírodní minerální jádro – nízké VOC, bezpečné pro interiéry.



Rozměrově stabilní

Nedeformují se a nepraskají při změnách teplot a vlhkosti.



Nízká hmotnost

Menší zatížení konstrukcí, snadná manipulace.

KDE PANELY VYUŽÍT

- Koupelny a sprchové kouty
- Kuchyňské zástěny
- Hotelové a komerční projekty
- Rekonstrukce bytových jader
- Wellness a fitness centra
- Velkoformátové obklady stěn

MineCore je vhodný pro novostavby i rekonstrukce. Díky nízké hmotnosti a rozměrům lze instalovat na dlažbu, SDK, Ytong i sádrovláknité desky bez nutnosti bourání.

MineCore – velkoformátové panely

Rozměry až 1220 × 3050 mm, tloušťka 6 / 8 mm,
povrchy High Gloss / Matt / Skin Touch.




MineCore EasyTile – panely s efektem spáry

Snadná montáž s výsledkem imitace keramických obkladů.
Ideální pro kuchyně, koupelny a rychlé rekonstrukce.



KONSTRUKCE PANELU



1. Digitálně tištěná vrstva

realistický dekor ve vysokém rozlišení.

2. MineCore minerální jádro

přírodní materiál bez plastů, vysoce pevný a stabilní.

3. Zámkový systém T&G

Rychlá instalace bez spár a bez mokřích procesů.

Vlastnost	Norma	Výsledek
Pevnost v ohybu	EN 12467	≥ 10 MPa
Odolnost proti skvrnám	EN ISO 26987	Neovlivněno
Vlhkostní pohyb	EN 12467	0,06%
Adheze (mřížková zkouška)	ISO 2409	Třída 0
Tvrdost povrchu	ISO 15184	≥ HB
Požární klasifikace	EN 13501-1	A2-s1,d0
Světlostálost	ISO 105-B02	Stupeň 6
Odolnost proti mikroškrábancům	EN 16094	MSR-A2
Obsah azbestu	NIOSH 9002	Negativní
Odolnost proti plísním	ISO 846	Žádný růst



Oficiální distributor MineCore pro CZ/SK

Showroom • Skladové zásoby

• Technické poradenství pro firmy

Kovalovice E33

664 06 Viničné Šumice

okr. Brno-venkov, ČR

+420 604 536 499

www.bukoma.cz/velkoformatove-obkladove-panely

